

PRODUITS	Epaisseur mm	Poids kg/m ²	CARACT. LUMINEUSES		CARACTÉRISTIQUES ÉNERGÉTIQUES				Coeff. U (ou K) W/(m ² .K)
			Transmission TL %	Réflexion RL %	Transmission TED %	Réflexion RE %	Absorption AE %	Facteur solaire FS %	
PLANIBEL BRONZE	3	7,5	68	6	67	6	27	74	5,8
	4	10	61	6	61	6	33	69	5,8
	5	12,5	55	6	55	6	39	65	5,8
	6	15	50	5	50	5	45	61	5,7
	8	20	41	5	41	5	54	55	5,7
	10	25	33	5	34	5	61	49	5,6
	12	30	27	5	28	5	67	45	5,6
PLANIBEL GRIS	3	7,5	63	6	64	6	30	72	5,8
	4	10	56	6	57	6	37	67	5,8
	5	12,5	49	5	51	5	44	62	5,8
	6	15	43	5	46	5	49	58	5,7
	8	20	34	5	36	5	59	51	5,7
	10	25	26	5	29	5	66	46	5,6
	12	30	21	4	24	4	72	42	5,6
PLANIBEL VERT	4	10	78	7	54	6	40	64	5,8
	5	12,5	75	7	48	6	46	60	5,8
	6	15	73	7	44	5	51	56	5,8
	8	20	67	6	36	5	59	51	5,7
	10	25	62	6	31	5	64	47	5,7